



Technický list 04.36 MAMUT GLUE MULTI

Výrobek Moderní vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s možností tmelení. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Pro lepení a tmelení široké škály materiálů
- ▣ Lepení i pod vodou (pouze nesavé materiály)
- ▣ Tenkovrstvé lepení
- ▣ UV odolný, mrazuvzdorný
- ▣ Vysoká přilnavost i k vlhkému podkladu
- ▣ Neobsahuje rozpouštědla, bez zápachu
- ▣ Po vytvrzení přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic)

Použití

- Lepení zrcadel, podlahových lišt, schodnic, parapetů apod.
- Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu, keramiky, dřeva, zdiva, sádkartonu apod.
- Tmelení v oblasti průmyslu (autovýroba, železnice, letecká výroba) konstrukční tmelení, dekorace, apod.
- Do interiéru i exteriéru
- Na savé i nesavé podklady

Balení Kartuše 290 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	MS-Polymer	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,54 barevný	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	140	při síle 3mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 10	při 23°C / 55% rel. vlhk.
Rychlost vytvrzení	mm	2	za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Dilatační schopnost	%	± 25	
Stékavost	mm	< 2	dle ISO 7390
Roztažnost	%	240	dle DIN 53 504
Modul 100%	MPa	1,7	dle DIN 53 504
Pevnost v tahu	MPa	2,2	dle DIN 53 504
Pevnost ve smyku	MPa	1,58 k hliníku, laminu	dle ČSN EN 1465
Přidržitost k podkladu	MPa	1,29 k hliníku, laminu	dle ČSN 73 2577
Tvrдость dle Shore A (3s)	°	63	dle DIN 53 505
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C < +25°C
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Přibližná spotřeba z 290 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{290[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,1\text{m}$	
Přibližná spotřeba z 290 ml	m	12,1m	(pro spáru 4 x 6 mm)

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 04.36 MAMUT GLUE MULTI

- Omezení** Mimo jiné není vhodné pro použití na, PE, PP, a teflon a živičné podklady (bitumenové).
- Podklad** Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje
- Pokyny** Dle potřeby seřízněte aplikační špičku.
Lepení: Tmel nanášejte aplikační pistolí jednostranně v bodech nebo pruzích. Lepený předmět přiložte a přitlačte. Je-li potřeba předmět vzhledem k jeho poloze, rozměrům či hmotnosti fixovat, doporučujeme tak učinit do doby jeho vytvrzení.
Tmelení: Tmel vytlačujte aplikační pistolí v tenkých pruzích. Vyhlazení tmelu proveďte do 10 minut po aplikaci naředěným Vyhlazovacím roztokem Finisher a spárovací stěrkou.
- Upozornění** Pod vodou je možné lepit pouze nesavé materiály. Savé podklady (beton, omítky, dřevo atd.) jsou pro lepení pod vodou problematické z důvodu působení vlhkosti na lepený spoj ze strany podkladu. V tomto případě dochází ke korozi povrchu, následuje narušení lepeného spoje a ztráta adheze.
- Čištění** Materiál: ihned technickým benzínem
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 04.36».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 21.7.2015 Vyhотовeno dne: 9.7.2015

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100